



Версия: TE017/01

Tectyl™ 122-A

Антикоррозионное покрытие премиум-класса на основе парафина/битума для днища кузова.

TECTYL 122-A представляет собой разбавленный тиксотропный сольвентный состав на основе парафина/битума для предотвращения коррозии.

TECTYL 122-A предназначен для нанесения на нижнюю часть автомобилей.

TECTYL 122-A при высыхании образует относительно прочную, вязкую, упругую пленку черного цвета.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl 122-A

Тесты на ускоренную коррозию:
при средней рекомендованной ТВП

Тесты на ускоренную коррозию:

Солевой туман; 5 % NaCl при 35°C; ISO 9227
NSS (тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008)

более 40 дней

Влажность: 100 % отн. влажности при 40°C;
ISO 6270-2 СН
(тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008)

более 100 дней

Расчетный период защиты

В помещении: 36 месяца

Вне помещения: 21 месяца

Области применения

Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность **TECTYL 122-A** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины. Не допускайте прямого контакта продукта с ПВХ – возможна несовместимость материалов.

Использование:

TECTYL 122-A поставляется готовым к применению. Рекомендуется, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C. **TECTYL 122-A** можно наносить безвоздушным распылителем или кистью.

Снятие:

TECTYL 122-A можно удалять уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем, обезжикиванием паром, а также горячей щелочью или паром низкого давления.

Отличительные черты и преимущества

Задача при высоких температурах

Tectyl 122-A идеально подходит в качестве защитного покрытия в условиях, когда высокие температуры перемежаются с низкими, в результате чего может возникнуть конденсат.

Универсальный

Составом Tectyl 122-A можно обрабатывать самые разные транспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, жилые автофургоны и строительную технику, а также грузовые и жилые прицепы.

Обработка

Tectyl 122-A – это легко наносимое, эластичное защитное покрытие для днища транспортного средства.

Разнообразные поверхности

Покрытие для днища можно также наносить на разнообразные поверхности, например на деревянную нижнюю часть жилого автофургона или прицепа.



Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны. Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl обращайтесь на веб-сайт www.tectyleurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl 122-A	
Температура вспышки, РМСС [°C]	40
Плотность при 20°C [кг/л]	0,91
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]	250
Теоретическое покрытие при рекомендованной ТВП [м²/л]	2,1
Нелетучие компоненты [% массы]	60
Вязкость по Брукфилду при @ 25°C	25.000
при 2 об/мин [мПа с] [сП]	8.000
при 20 об/мин [мПа с] [сП]	
Время высыхания до исчезновения отлипа при 20°C [ч]	4
Время высыхания при 20°C [ч]	24
Содержание летучих органических соединений ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	358

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение.

Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Tectyl 122-A следует хранить при температуре 10-35°C. Перед хранением рекомендуется слегка размешать. Вследствие особенностей состава Tectyl 122-A при хранении возможно изменение вязкости продукта. При правильном хранении срок годности Tectyl 122-A составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Внимание

Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция.

БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ. Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию CorPro, необходимо получить у CorPro письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании CorPro, зарегистрированный в различных странах ©, 2017